

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

ABC 800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая база

Силикон

Система отверждения

Ацетокси

Плотность

0,97±0,03 г/см³

Открытое время полимеризации

20 ± 5 мин. (23 °C, % 50 RH)

Время отверждения

2 мм/24 часа (23 °C, % 50 RH)

Эластичность

>400%

Предел прочности

1,3 МПа

ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ А

20, DIN 53 505 (N/mm²)



280 мл

Основание	Силикон
Упаковка	Картридж 280 мл
Цвета	Белый, прозрачный
Хранение и срок годности	Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до 25°C. 12 месяцев с даты изготовления.

Термостойкость:

от -30°C до +120°C

Температура нанесения:

от +5°C до +40°C