



Силиконизированный синтетический герметик, который высыхает при комнатной температуре (при нанесении светло-белый).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- хорошая адгезия к основным строительным материалам.
- однокомпонентный, легко и быстро замешивается.
- свободно наносится при температуре от 5°C до 50 °C на сухие субстраты.
- хорошая адгезия при плотницких работах и при кладке кирпича.
- остается эластичным при температуре от -10 °C до 80 °C.
- пластоэластичный, не растягивает стороны стыка.
- высокая сопротивляемость к воздействиям внешней среды.
- быстро образует защитную плёнку.
- спустя несколько часов после нанесения герметик можно красить или обклеивать обоями.
- при высыхании становится прозрачным. Время высыхания: 5мм в сутки, в зависимости отклиматических условий и толщины герметика.

СОСТАВ:

модифицированная стирол-акриловая дисперсия, пластификатор, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- стыки в любых строительных материалах.
- стыки, подверженные ограниченному смещению.
- стыки по периметру для плотницких и трубопроводных работ в строительстве.
- потолок/углы стен и плинтуса.
- швы между кафелем, панелями и сантехнической керамикой.
- и прочие щели.

Важно! Не применяется на стыках с деформацией больше 10% и осадочных стыках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма	Метод
Внешний вид герметика	Однородная масса без сгустков и неоднородностей	Визуально
Цвет	Белый	Визуально
Сопротивление стеканию, мм, не более	2	ГОСТ Р 59523 по п. 9.6*
Время образования поверхностной пленки, мин, не более	120	ГОСТ Р 59523 по п. 9.4
Прочность при растяжении, Н/мм ² , не менее	0,5	ISO 37
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	ISO 37
Эластическое восстановление при 60% растяжении, %, не менее	40	EN ISO 7389

* - ГОСТ Р 59523 по п. 9.6 с дополнениями:

- размеры лотка для испытаний должны составлять 160 x 20 x 10 мм;
- лоток заполняют герметиком, удаляя излишки пластиной с ровными гранями, после чего лоток подвешивают в вертикальном положении и выдерживают не менее 30 мин при температуре T=23±2 °C и относительной влажности воздуха RH=50±5 %

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте. При транспортировке допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 суток) при температуре до -20°C, или однократное замораживание до -20°C, но сроком не более 7 суток.


ЦВЕТ:



белый

УПАКОВКА:

280 мл.



12 шт.